

JASS 5 - 2009年度版 S値 補正表

平成22年 4月 1日

セメントの種類	コンクリートの打ち込みから28日までの期間の 予想平均気温 θ の範囲(°C)とその期間		
普通セメント (N)	気温範囲	$8 \leq \theta$	$0 \leq \theta < 8$
	適用期間	3/11~7/13 9/1~11/14	11/15~3/10 7/14~8/31
早強セメント (H)	気温範囲	$5 \leq \theta$	$0 \leq \theta < 5$
	適用期間	2/22~7/13 9/1~12/7	12/8~2/21 7/14~8/31
高炉セメントB種 (BB)	気温範囲	$13 \leq \theta$	$0 \leq \theta < 13$
	適用期間	4/5~7/13 9/1~10/17	10/18~4/4 7/14~8/31
構造体強度補正值 $_{28}S_{91}$ (N/mm ²)		3	6

豊岡生コンクリート協同組合